



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР



**ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ
СВАРОЧНЫЕ НЕПЛАВЯЩИЕСЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23949—80

Издание официальное

257-95
11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

**ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ
СВАРОЧНЫЕ НЕПЛАВЯЩИЕСЯ**

Технические условия

Welding nonconsumable tungsten electrodes.
Specifications

**ГОСТ
23949-80**

ОКП 1853740000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 января 1980 г. № 217 срок введения установлен

с 01.01.81

Постановлением Госстандарта СССР от 22.07.86 № 2200 срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электроды из чистого вольфрама и вольфрама с активирующими присадками (двуокиси тория, окисей лантана и иттрия), предназначенные для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (аргон, гелий), а также для плазменных процессов резки, наплавки и напыления.

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от химического состава электроды должны изготавливаться из вольфрама марок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

| Марка | Код ОКП | Материал |
|--------|------------|-------------------------------------|
| ЭВЧ | 1853741000 | Вольфрам чистый |
| ЭВЛ | 1853742000 | Вольфрам с присадкой окиси лантана |
| ЭВИ-1 | 1853743000 | Вольфрам с присадкой окиси иттрия |
| ЭВИ-2 | 1853744000 | Вольфрам с присадкой окиси иттрия |
| ЭВИ-3 | 1853745000 | Вольфрам с присадкой окиси иттрия |
| ЭВТ-15 | 1853746000 | Вольфрам с присадкой двуокиси тория |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Ноябрь 1987 г.

© Издательство стандартов, 1988

2. СОРТАМЕНТ

2.1. Размеры электродов и предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Марка | Номинальный диаметр | Предельное отклонение | Длина |
|----------------|---|-----------------------|---|
| ЭВЧ | 0,5 | $\pm 0,2$ | Не менее 3000 в мотках |
| | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5 | $\pm 0,1$ | 75 ± 1 ; 150 ± 1 ; |
| | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 | $\pm 0,2$ | 200 ± 2 ; 300 ± 2 |
| ЭВЛ | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; | $\pm 0,1$ | 75 ± 1 ; 150 ± 1 ; |
| | 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 | $\pm 0,2$ | 200 ± 2 ; 300 ± 2 |
| ЭВИ-1 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | $\pm 0,1$ | 75 ± 1 ; 150 ± 1 ; |
| | 8,0; 10,0 | $\pm 0,2$ | 200 ± 2 ; 300 ± 2 |
| ЭВИ-2 ЭВИ-3 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 | $\pm 0,15$ | 75 ± 1 ; 150 ± 1 ; 200 ± 2 ; 300 ± 2 |
| ЭВТ-15 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 6,0; 8,0; 10,0 | $\pm 0,15$ | 75 ± 1 ; 150 ± 1 ; 200 ± 2 ; 300 ± 2 |

Пример условного обозначения электрода марки ЭВЛ, диаметром 2,0 мм, длиной 150 мм:

Электрод вольфрамовый ЭВЛ-Ø 2-150 — ГОСТ 23949—80

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Вольфрамовые электроды должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из марок чистого вольфрама и вольфрама с активирующими присадками, химический состав которых соответствует указанному в табл. 3.

3.2. На поверхности электродов не должно быть раковин, расслоений, трещин, окислов, остатков технологических смазок, посторонних включений и загрязнений.

На поверхности электродов, обработанных бесцентровым шлифованием до размеров, указанных в табл. 2, не допускаются попе-

речные риски от шлифования глубиной более половины предельного отклонения на диаметр.

Таблица 3

| Марка электрода | Массовая доля, % | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|--------|---|
| | Вольфрам, не менее | Присадки | | | | Примеси, не более Алюминий, железо, никель, кремний, кальций, молибден (сумма) |
| | | Окись лантана | Окись иттрия | Двуокись тория | Тантал | |
| ЭВЧ | 99,92 | — | — | — | — | 0,08 |
| ЭВЛ | 99,95 | 1,1—1,4 | — | — | — | 0,05 |
| ЭВИ-1 | 99,89 | — | 1,5—2,3 | — | — | 0,11 |
| ЭВИ-2 | 99,95 | — | 2,0—3,0 | — | 0,01 | 0,05 |
| ЭВИ-3 | 99,95 | — | 2,5—3,5 | — | 0,01 | 0,05 |
| ЭВТ-15 | 99,91 | — | — | 1,5—2,0 | — | 0,09 |

Примечания:

1. Указанные в таблице массовые доли окиси лантана, окиси иттрия, двуокиси тория и тантала входят в массовую долю вольфрама.

2. Для марки ЭВЛ никель в сумму примесей не входит.

3.3. Поверхность электродов, изготовленных волочением, должна быть очищена от окислов, технологических смазок и прочих загрязнений химической обработкой (травлением).

На поверхности электродов не допускаются следы волочения глубиной более половины допуска на диаметр.

3.4. Неравномерность диаметра по длине электродов и овальность не должны быть более предельных отклонений на диаметр.

3.5. Электроды должны быть прямыми. Непрямолинейность электродов не должна быть более 0,25% длины.

3.6. Торцы электродов должны иметь прямой срез. Не допускаются на торцевом срезе электродов сколы величиной более предельного отклонения на диаметр.

3.7. Внутренние расслоения и трещины не допускаются.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Электроды принимают партиями. Партия должна состоять из электродов, изготовленных из шихты одного приготовления, и оформлена одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и марку продукта;

номер партии;

результат химического анализа;

дату изготовления;
массу партии и количество мест в партии;
обозначение стандарта.

Документ о качестве вкладывают в ящик № 1.

Масса партии не должна быть более 1300 кг.

4.2. Для определения активирующих присадок отбирают 3—5 сваренных или спеченных штабиков от каждой партии.

Определение примесей проводит предприятие-изготовитель на каждой партии вольфрамового порошка на выборке по ГОСТ 20559—75.

4.3. Проверку соответствия электродов пп. 2.1, 3.2—3.7 проводят на каждом электроде.

4.4. При получении неудовлетворительных результатов по химическому составу по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Отбор и подготовка проб

5.1.1. Для определения активирующих присадок от выборки отбирают 3—5 штабиков, отбивают кусочки массой 30—50 г и истирают их в механической ступке.

Полученный порошок подвергают магнитной сепарации.

5.2. Содержание примесей алюминия, железа, кремния, молибдена, кальция, никеля определяют по ГОСТ 14339.5—82.

Содержание активирующих присадок (двуокиси тория, лантана, иттрия) определяют по методикам, изложенным в обязательном приложении.

Содержание вольфрама определяют по разности 100% и суммы содержания примесей.

5.3. Геометрические размеры, равномерность диаметра по длине и овальность электродов проверяют микрометром по ГОСТ 6507—78, или штангенциркулем по ГОСТ 166—80, а также линейкой по ГОСТ 427—75.

5.4. Качество поверхности электродов проверяют визуально. При разногласии в оценке качества применяют оптические средства и мерительный инструмент.

5.5. Прямолинейность электродов проверяют с помощью шупа по ГОСТ 882—75 на ровной металлической плите по ГОСТ 10905—86.

5.6. Проверку отсутствия внутренних расслоений и трещин проводят с помощью токовихревого дефектоскопа.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Каждый электрод должен быть маркирован в соответствии с табл. 4.

Электроды диаметром 3,0 мм и более допускается маркировать снятием фасок $1\text{ мм} \times 45^\circ$ или рисунок.

Маркировка должна быть нанесена на одном из концов электрода.

Маркировка может быть нанесена на торец в виде полосы или точки на поверхности у торца на длине 5—10 мм.

Таблица 4

| Марка | Цвет |
|--------|----------------|
| ЭВЧ | Не маркируется |
| ЭВЛ | Черный |
| ЭВИ-1 | Синий |
| ЭВИ-2 | Фиолетовый |
| ЭВИ-3 | Зеленый |
| ЭВТ-15 | Красный |

Цветную маркировку рекомендуется выполнять нитролаком НЦ-62 по нормативно-технической документации.

6.2. Электроды одной марки, одного диаметра должны укладываться в коробки из картона с ложементами из пенопласта, гофрированной или прессованной плотной бумаги.

6.3. На каждую коробку с электродами наклеивают ярлык, содержащий:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

наименование продукта;

условное обозначение продукта;

количество, шт.;

номер партии;

дату выпуска;

вид маркировки;

штамп технического контроля.

6.4. Коробки с электродами упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 2991—85 тип 1 или 2, выложенные внутри упаковочной водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828—75. Оставшийся свободный объем ящика плотно заполняют упаковочной бумагой или ватой по ГОСТ 5679—85.

Масса ящика брутто — не более 40 кг.

6.5. Маркировку ящика проводят по ГОСТ 14192—77 с нанесением дополнительных данных:

наименования, марки, размеров электродов;

номера партии;
даты упаковки;
массы нетто.

6.6. Упакованные электроды транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

При транспортировке укладка ящиков должна предупреждать их перемещения, механические повреждения упаковки и электродов, попадание влаги.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов — по группе Ж ГОСТ 15150—69.

6.7. Хранить электроды следует в упаковке, предусмотренной п. 6.4, по группе условий хранения Л ГОСТ 15150—69.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКИСИ ЛАНТАНА

Метод устанавливает определение окиси лантана в лантанированных сварных вольфрамовых штабиках и электродах.

1.1. Сущность метода

Метод основан на отделении лантана от вольфрама растворением предварительно окисленного и прокаленного испытуемого образца до вольфрамового ангидрида (WO_3) в растворе углекислого натрия.

При этом лантан, находящийся в вольфраме в виде La_2O_3 , выпадает в осадок, а растворимую форму лантана доосаждают аммиаком в виде $La(OH)_3$.

Осадок отфильтровывают, растворяют в соляной кислоте и вновь осаждают весь лантан аммиаком в виде $La(OH)_3$, который отфильтровывают, промывают и прокаливают до La_2O_3 .

Погрешность метода при массовой доле окиси лантана от 1% до 3% составляет 0,1%, при массовой доле окиси лантана менее 1%—0,05%.

1.2. Реактивы

Натрий углекислый кристаллический по ГОСТ 84—76, 30%-ный раствор.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, 25%-ный раствор.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, плотность 1,12 г/см³.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

1.3. Подготовка проб

Вольфрамовый ангидрид предварительно прокаливают в муфельной печи при 700—750°C в течение 1,5—2 ч.

Вольфрамовый порошок, пробу от штабика или электрода окисляют до ангидрида прокаливанием в муфельной печи при температуре 700—750°C. При этом образец насыпают в фарфоровый тигель на 1/3 его высоты и ставят в муфель при 400—500°C на 1,5—2 ч, а затем повышают температуру до 700—750°C и выдерживают тигель до полного окисления порошка (~3 ч).

Для равномерного окисления вольфрама тигель 2—3 раза вынимают из печи и образец перемешивают.

1.4. Проведение анализа

2—3 г вольфрамового ангидрида помещают в стакан на 150—200 мл, приливают 50—70 мл раствора углекислого натрия и растворяют при нагревании.

После растворения вольфрамового ангидрида раствор разбавляют дистиллированной водой до объема ~100 мл, прибавляют 20—30 мл раствора аммиака, стакан помещают на электрическую баню и дают осадку скоагулировать. Осадок фильтруют через фильтр — «белая лента» с адсорбентом, промывают теплым 5%-ным раствором аммиака; фильтр с осадком помещают в стакан, в котором велось осаждение, добавляют 15—20 мл соляной кислоты и нагревают содержимое стакана до полного растворения осадка и моцерации фильтра.

Содержание стакана разбавляют дистиллированной водой до 80—100 мл, бумажную массу отфильтровывают, 2—3 раза промывают подкисленной горячей водой, соединяя промывные воды с основным фильтратом.

Фильтрат нейтрализуют раствором аммиака по лакмусу, после чего приливают еще 15—20 мл аммиака.

Осадок $\text{La}(\text{OH})_3$ дают скоагулировать, затем его фильтруют через фильтр — «белая лента» с адсорбентом. Осадок промывают горячей водой, в которую добавлено несколько капель раствора аммиака до отрицательной реакции на Cl (проба с AgNO_3 и HNO_3).

Промытый осадок с фильтром помещают в предварительно прокаленный и взвешенный фарфоровый тигель, озоляют и прокаливают в муфельной печи при температуре 700—750°C до постоянной массы.

1.5. Обработка результатов

Массовую долю окиси лантана в процентах вычисляют по формуле

$$\text{La}_2\text{O}_3 = \frac{m}{m_1 \cdot 0,7931} \cdot 100,$$

где m — масса осадка, г;

m_1 — масса навески вольфрамового ангидрида (WO_3), г;

0,7931 — коэффициент пересчета с вольфрамового ангидрида на вольфрам.

Примечание. Прокаленный осадок окиси лантана содержит окись железа, количество которой очень мало по сравнению с количеством окиси лантана, поэтому массой окиси железа можно пренебречь.

Если же требуется определение чистой окиси лантана, то прокаленный осадок растворяют в соляной кислоте, колориметрируют железо и по разности определяют массу окиси лантана.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИ ИТТРИЯ

Метод устанавливает определение окиси иттрия в иттрированных сварных вольфрамовых штабиках и электродах.

2.1. Сущность метода

Метод основан на отделении иттрия от вольфрама растворением испытуемого образца во фтористоводородной кислоте с добавлением азотной кислоты.

При массовой доле окиси иттрия от 1 до 3% погрешность метода составляет 4—5%.

2.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Шкаф сушильный, обеспечивающий нагрев до температуры $(150 \pm 50)^\circ\text{C}$.

Печь муфельная с термопарой, обеспечивающая нагрев до температуры $(1100 \pm 50)^\circ\text{C}$.

Чашки и тигли платиновые — ГОСТ 6563—75.

Посуда лабораторная фарфоровая — ГОСТ 9147—80.

Кислота фтористоводородная (плавиковая кислота) — по ГОСТ 10484—78.

Кислота азотная — ГОСТ 4461—77.

Аммиак водный — ГОСТ 3760—79, разбавленный 1:1.

Воронки полиэтиленовые.

Вода дистиллированная — ГОСТ 6709—72.

Спирт этиловый ректификованный — ГОСТ 5962—67.

Бумага фильтровальная лабораторная — ГОСТ 12026—76.

2.3. Подготовка проб

Образцы иттрированного вольфрама очищают от возможного загрязнения промыванием их несколько раз спиртом и последующей сушкой в сушильном шкафу при температуре 50—70°C в течение 10 мин.

Подготовленные образцы хранят в стеклянных бюксах или пробирках с притертыми пробками.

2.4. Проведение анализа

Навеску массой 1 г помещают в платиновую чашку вместимостью 100 мл, прибавляют 25—30 мл плавиковой кислоты и осторожно по каплям добавляют азотную кислоту до растворения металла.

После полного растворения вольфрама и прекращения выделения окислов азота в чашку добавляют 30 мл воды, нагретой до температуры 80—90°C.

Раствору с осадком дают отстояться в течение 1 ч, после чего фильтруют через полиэтиленовую воронку.

Перед фильтрованием на фильтр помещают небольшое количество адсорбента.

После перенесения осадка на фильтр дно чашки обтирают кусочком мокрого фильтра и все содержимое на нем сливают на фильтр горячей водой. Затем осадок промывают 5—6 раз горячим раствором аммиака (60—70°C) и еще 2—3 раза горячей водой.

Промытый осадок переносят в предварительно взвешенный фарфоровый тигель, высушивают в сушильном шкафу при температуре 100—150°C, а затем прокалывают в муфельной печи при температуре 650—700°C до постоянной массы и взвешивают в виде окиси иттрия.

2.5. Обработка результатов

Массовую долю окиси иттрия в процентах вычисляют по формуле

$$Y_2O_3 = \frac{m}{m_1} \cdot 100,$$

где m — масса прокаленного остатка, г;

m_1 — масса навески образца, г.

3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДВУОКИСИ ТОРИЯ

Метод устанавливает определения двуокиси тория в торированных сварных вольфрамовых штабиках и электродах.

3.1. Сущность метода

Метод основан на образовании осадка $ThF_4 \cdot 4H_2O$ при растворении образца в смеси фтористоводородной и азотной кислот.

Погрешность метода при массовой доле двуокиси тория от 1,5% до 2% составляет 0,1%.

3.2. Реактивы

Кислота фтористоводородная (плавиковая) — ГОСТ 10484—78.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, разбавленный 1:1.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

3.3. Подготовка проб

Образцы кипятят в течение нескольких минут в растворе щелочи, до полного снятия окислов с поверхности, промывают в дистиллированной воде и сушат в сушильном шкафу.

3.4. Проведение анализа

Навеску массой 1—2 г помещают в платиновую чашку вместимостью 100 мл, прибавляют 25—30 мл плавиковой кислоты и осторожно по каплям прибавляют азотную кислоту.

После полного растворения вольфрама и прекращения выделения окислов азота в чашку добавляют 30 мл горячей воды. Раствору с осадком окиси тория

дают отстояться в течение 1 ч, после чего фильтруют через каучуковую, вини-пластовую или плагиновую воронку.

Перед фильтрованием на фильтр помещают небольшое количество адсорбента.

После перенесения осадка на фильтр дно чашки обтирают кусочком мокрого фильтра и обмывают чашку горячей водой. Когда осадок окиси тория полностью перенесен на фильтр, его несколько раз промывают горячей водой, а затем 5—6 раз горячим раствором аммиака и еще 2—3 раза горячей водой.

Влажный фильтр переносят в предварительно взвешенный до постоянной массы фарфоровый или платиновый тигель, озоляют, прокаливают при температуре 750—800°C и взвешивают.

Одновременно проводят контрольный опыт со всеми реактивами.

3.5. Обработка результатов

Массовую долю двуокиси тория в процентах вычисляют по формуле

$$\text{ThO}_2 = \frac{(m - m_1)}{m_2} \cdot 100,$$

где m — масса осадка ThO_2 , г;

m_1 — масса осадка в контрольном опыте, г;

m_2 — масса навески образца, г.

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Э. В. Мигяй*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 23.02.88 Подп. в печ. 07.04.88 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,62 уч.-изд. л.
Тираж 16 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3,
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39, Зак. 865.